

# DTK-Kleber

- Hygienisch durch Sterilisierbarkeit
- Saubere Verklebung durch FGP-Isolierung
- Intra- und extraoral einsetzbar
- Verkleben aller prothetischen Materialien:


- Auf Keramik (e.max®) → K-Primer verwenden
- Auf Zirkon/ NEM / Titan → MKZ Primer verwenden
- Auf Edelmetall-Legierungen → MKZ Primer + MKZ EM-Aktivator verwenden
- Auf BioHPP/ PEEK → visio.link verwenden



# Klebeprotokoll Abutment




Schraubenkanal, Gingivabereich und Klebeabutment-Schulter isolieren und trocknen lassen.



Mit 110µm Aluminiumoxid sandstrahlen:  
3 bar Druck bei Titanium/NEM  
2 bar Druck bei Zirkon




Schraubenkanal mit Wachs verschließen




Auf Titan/NEM Klebebasis und Zirkon Abutment MKZ Primer auftragen.



Auf e-max® K-Primer und auf Titanbasis MKZ Primer auftragen.



DTK-Kleber (transparent oder opak) aufbringen, Abutment auf die Klebebasis drücken, danach Schraube in Kanal einführen.



Polymerisieren mit z.B. bre.Lux Power Unit2



Schraube aus Kanal herausziehen



Abutment dampfstrahlen und Überschuss entfernen



Verklebte Abutments können sterilisiert werden.

⚠ Achtung! Die Hydro-Thermale-Beständigkeit, durch Aluminiumoxid Dotierung, ist bei transluzenten und hochtransluzenten Zirkondioxid Abutments beim Hersteller anzufragen!

